

# Vedligeholdelsesvejledning

For at bevare et flot visuelt indtryk og sikre optimal levetid anbefales det, at Profilmetal Trapezplader og Profilmetal Tagstensplader vedligeholdes i overensstemmelse med nedenstående retningslinier.

## Rengøring efter montering

Efter montering skal alle metalspåner fjernes. Under montering opstår der metalspåner ved tilskæring og når der bores eller skrues. Hvis metalspåner efterlades på pladerne efter montering, vil der opstå rustpletter. Metalspåner fjernes bedst med en blød børste.

## Kontrol

Når Profilmetal Trapezplader eller Profilmetal Tagstensplader er monteret på en bygning, skal der mindst én gang om året gennemføres kontrol af pladerne. Tre ting kontrolleres:

For det første om der sidder snavs eller algedannelser på pladerne som skal fjernes. I områder hvor regnen ikke kan vaske pladerne er der størst mulighed for ophobning af snavs. I områder uden sol er der størst mulighed for algedannelser. Rengøring foretages ifølge nedenstående retningslinier.

For det andet hvorvidt monteringen af pladerne er intakt; hvorvidt tilbehør som taghætter, rørmanchetter og skumklodser sidder korrekt, hvorvidt fuger er intakte o.s.v. Opståede problemer udbedres med det samme.

For det tredje skal det undersøges om pladernes overflade er intakt. Områder behandlet med reparationsmaling, snitflader og pladernes kanter bør have speciel opmærksomhed. Hvis der er opstået skader skal sådanne straks udbedres. Se fremgangsmåde under udbedring.

## Rengøring

Er der behov for at rengøre Profilmetal Trapezplader eller Profilmetal Tagstensplader kan pladerne vaskes med blød børste og vand tilsat autoshampoo. Efterfølgende skal der skylles med rent vand. Der må ikke anvendes kemikalier, slibemidler eller redskaber, der kan skade pladerne. En højtryksrenser er normalt ikke nødvendig, men kan anvendes med lavt tryk.

## Udbedring

Opstår der skader på pladernes overflade, skal de straks udbedres. Skader behandles efter følgende metode:

1. Fjern alt løst materiale. Hvis der er opstået rust skal den fjernes helt med polerings middel.
2. Rengør med alkalisk rengøringsmiddel: F.eks. 5% kausisk soda opløsning tilsat opvaskemiddel. Skyl med vand og lad tørre.
3. Herefter kan det skadede område genmales. Maling skal vælges efter skadens karakter: Er både overflade og galvaniseringen væk, skal der grundmales med en zinkholdig grunder. Er overfladen væk men galvaniseringen intakt skal der grundmales med en grunder, der er egnet til galvaniseret stål. Er overfladen intakt kan den overmales efter rengøring.

Vær opmærksom på at der altid er en risiko for at maling af nogle områder medfører farveforskelle. Følg i øvrigt farveleverandørens anvisninger.

## Bemærk

Nærværende er alene at betragte som vejledende, og vedligehold og udbedring skal naturligvis tilpasses de konkrete forhold. Profilmetal giver ingen garanti for de anførte metoder.

Profilmetal opdaterer vedligeholdelsesvejledningen hvis nødvendigt. Eventuelle nye versioner vil kunne ses på Profilmetals hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Profilmetal.

Profilmetal a/s  
Januar 2019